

| ELABORATION | CONTRÔLE     | APPROBATION | CHRONO | DATE       |
|-------------|--------------|-------------|--------|------------|
| F00623      | C. ANGIBAULT | M. CABARDIS | 26-054 | 02/07/2026 |

## FICHE TECHNIQUE MATIERE

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>N° du mélange</b> : A4003 | <b>Couleur</b> : Blanc / White |
| <b>Base</b> : SBR            |                                |
| <b>Dureté</b> : 60 Shore A±5 |                                |

| A Caractéristiques physiques                | Unité              | Requis | Résultats |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| Dureté, ±5 Shores A (ASTM D 2240 )          | Shore A            |        | 60        |
| Résistance à la rupture, min (ASTM D 412 )  | kg/cm <sup>2</sup> |        | 80        |
| Allongement à la rupture, min (ASTM D 412 ) | %                  |        | 250       |
| Masse volumique (ASTM D 1817 )              | g/cm <sup>3</sup>  |        | 1.50      |
| Températures de service (-25 à +80 )        | °C                 |        | OK        |

| E Dimensions        | Unité | Requis | Résultats          |
|---------------------|-------|--------|--------------------|
| Épaisseur (Plaque ) | mm    |        | 1/10 12/15 / 20/50 |

| Z Approbation matière | Unité | Requis | Résultats |
|-----------------------|-------|--------|-----------|
| FDA liste 177.2600    |       |        | OK        |
| Dm 174 du 6/4/2004    |       |        | OK        |
| Dm 174 du 21/3/1973   |       |        | OK        |

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.  
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*