



FRANCE JOINT
L'ÉTANCHEITÉ PRESTIGE

ELABORATION	CONTRÔLE	APPROBATION	CHRONO	DATE
40106980	E. BERANGER	M. CABARDIS	15-086	02/12/2014

FICHE TECHNIQUE MATIERE

N° du mélange : B4804LB	Couleur : BLEU CLAIR / LIGHT BLUE
Base : PTFE + 40% BRONZE + PIGMENT	
Dureté : 65 Shore D	

1 Caractéristiques physiques et mécaniques	Unité	Requis	Résultats
Dureté, Shore D (D 676)	points		65
Masse volumique (D 1457)	g/cm ³		3.05
Résistance à la traction (D 1457)	MPa		18
Allongement à la rupture (D 1457)	%		200
Absorption d'eau (D 570)	%		0.000

2 Caractéristiques thermiques	Unité	Requis	Résultats
Température d'utilisation max.	°C		+260
Température d'utilisation min.	°C		-200

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*