



DESCRIPTION

Le mélange CC003 (EPDM fermé) se distingue par une excellente résistance à la chaleur et aux intempéries, garantissant une protection maximale dans les environnements les plus exigeants.

Structure cellulaire	Cellules fermées
Couleur	Noir
Type de matériau	EPDM

APPLICATIONS

- Automobile
- Chauffage et climatisation
- Chemins de fer
- Constructions
- Sécurité
- Aérospatial
- Naval
- Machines terrassement
- Machines-outils
- Sportif
- Électrique
- Photovoltaïque
- Énergie éolienne
- Électricité

DONNÉES TECHNIQUES

Description de l'essai	Norme	Unité	Valeur
Densité	ISO 845	kg/m ³	130 ± 20
Charge déformation	ASTM D1056	%	25 (35-15 kPa) 50 (120-40 kPa)
Compression	ASTM D1056 23°C, 50% after 24h	%	≤ 25
Absorption de l'eau	ASTM D-1056	%	≤ 5
Dureté	ISO 868	Sh 00	35 ± 6
Température			
Température constante		°C	-40 / +100
Température intermittente		°C	+120
Résistant à	Ozone, corrosion, déchirures, abrasion		
Certifications	FMVSS - 302 ≥ 3 mm		
Normes environnementales	2011/65/EU & (EU) 2015/863 RoHS		

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.