



DESCRIPTION

Le mélange CC005 (EPDM semi-ouvert) se caractérise par sa structure à cellules semi-ouvertes, offrant une compressibilité exceptionnelle et une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières.

Structure cellulaire	Cellules ouvertes
Couleur	Noir
Type de matériau	À base d'EPDM

APPLICATIONS

- Automobile
 - Chauffage et climatisation
 - Chemins de fer
 - Constructions
 - Sécurité
- Aérospatial
 - Naval
 - Machines terrassement
 - Machines-outils
 - Sportif
- Électrique
 - Photovoltaïque
 - Énergie éolienne
 - Électricité

DONNÉES TECHNIQUES

Description de l'essai	Norme	Unité	Valeur
Densité	ISO 845	kg/m ³	100 ± 20
Charge déformation	ISO 3386	%	25 (< 3 kPa) 50 (< 6 kPa)
Élongation	ISO 1798	%	400
Compression	ASTM D1056 23°C, 50% after 22h	%	≤ 35
Température			
Température constante		°C	-50 / +100
Température intermittente		°C	+ 120
Résistant à	Ozone, air et UV		
Normes environnementales	REACH – RoHS		

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.