

| ELABORATION | CONTRÔLE     | APPROBATION | CHRONO | DATE       |
|-------------|--------------|-------------|--------|------------|
| F00623      | C. ANGIBAULT | M. CABARDIS | 26-087 | 02/07/2026 |

## FICHE TECHNIQUE MATIERE

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>N° du mélange</b> : CR5005 | <b>Couleur</b> : Noir / black |
| <b>Base</b> : CR              |                               |
| <b>Dureté</b> : 65 Shore A±5  |                               |

| A Caractéristiques physiques                       | Unité              | Requis | Résultats |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| <b>Dureté, ±5 Shores A</b> (ASTM D 2240 )          | Shore A            |        | 65        |
| <b>Résistance à la rupture, min</b> (ASTM D 412 )  | kg/cm <sup>2</sup> |        | 60        |
| <b>Allongement à la rupture, min</b> (ASTM D 412 ) | %                  |        | 300       |
| <b>Masse volumique</b> (ASTM D 1817 )              | g/cm <sup>3</sup>  |        | 1.45      |
| <b>Températures de service</b> (-20 à +110 )       | °C                 |        | OK        |

| E Dimensions               | Unité | Requis | Résultats        |
|----------------------------|-------|--------|------------------|
| <b>Épaisseur</b> (Plaque ) | mm    |        | 1-10/12-15/15-50 |

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.  
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*