

ELABORATION	CONTRÔLE	APPROBATION	CHRONO	DATE
F00623	C. ANGIBAULT	M. CABARDIS	26-060	02/07/2026

FICHE TECHNIQUE MATIERE

N° du mélange : CR6014	Couleur : Noir / black
Base : CR	
Dureté : 70 Shore A±5	

A Caractéristiques physiques	Unité	Requis	Résultats
Dureté, ±5 Shore A (ASTM D 2240)	Shore A		70
Résistance à la rupture, min (ASTM D 412)	kg/cm ²		70
Allongement à la rupture, min (ASTM D 412)	%		200
Perte d'abrasion (ISO 4949)	mm ³		100
Masse volumique (ASTM D 1817)	g/cm ³		1.40
Températures de service (-30 à +120)	°C		OK

E Dimensions	Unité	Requis	Résultats
Épaisseur (Plaque)	mm		1-3/3/10/12-2 /25-50

Z Approbation matière	Unité	Requis	Résultats
UL 94 V2			OK

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*