



COMPOSITION

Granulés de liège (1 à 2 mm), liant résine thermoplastique

AVANTAGES

- Étanchéité
- Bonne résistance aux hydrocarbures
- Bonne résistance aux températures
- Bonnes propriétés mécaniques
- Possibilité d'insertion d'une toile pour une meilleure résistance à la traction
- Léger

APPLICATIONS

- Étanchéité industrielle
- Industrie automobile
- Industrie ferroviaire
- Industries liées à la production d'énergie

FORMATS

Dimensions	Tolérances	Epaisseurs	Tolérances
1000 x 500	+/-0.50	1 à 4	+/-0.50
1000 x 600	+/-0.50	5 à 10	+/-0.50
1000 x 700	+/-0.50	> 10	+/-0.50

DONNÉES TECHNIQUES

Description de l'essai	Norme	Unité	Valeur
Densité	NF-T 46-002	kg/m ³	215
Compressibilité (essai ASTM sous 100 psi)	ASTM F36	%	32
Reprise (essai ASTM sous 100 psi)	ASTM F36	%	84
Résistance à la traction	NF-T 46-007	daN/cm ²	7
Allongement à la rupture	-	%	17.8

CONSERVATION ET STOCKAGE

12 mois dans les conditions de stockage à 20°C ± 3°C – 60% ±5% d'humidité relative

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.