



COMPOSITION

Composé de granulés de liège (0.50 à 1.00mm), liant NBR

AVANTAGES

- Reprise élastique
- Agrémentation gaz (DIN 3535-5 Part5)
- Réduit le phénomène de fluage du matériau par l'apport du liège
- S'adapte facilement aux inégalités de surface
- Limite les phénomènes de distorsion des fixations
- Léger

APPLICATIONS

- Chaudières
- Blocs gaz
- Régulateurs
- Valves

FORMATS

Dimensions (mm)	Tolérances (mm)	Epaisseurs (mm)	Tolérances (mm)
1000 x 1000	+/-2.00	< 1.6	+/-0.25
		≥ 1.6 à < 6.0	+/-0.38
		≥6.0 à < 10.0	+/-0.50
		≥10.0 à < 15.0	+/-0.75
		≥15.0	+/-1.00

DONNÉES TECHNIQUES

Description de l'essai	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique	ASTM F1315	kg/m ³	700 - 900
Dureté	ISO 48	Shore A	65
Compressibilité (essai ASTM sous 400 psi)	ASTM F36	%	25 - 40
Reprise élastique	ASTM F36	%	75
Allongement à la rupture	ISO 37	%	40
Température maxi	-	°C	125

CONSERVATION ET STOCKAGE

12 mois dans les conditions de stockage à 20°C ± 3°C – 60% ±5% d'humidité relative

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.