

ELABORATION	CONTRÔLE	APPROBATION	CHRONO	DATE
F00623	C. ANGIBAULT	M. CABARDIS	26-064	02/07/2026

FICHE TECHNIQUE MATIERE

N° du mélange : N2002	Couleur : Marron clair / light brown
Base : NR	
Dureté : 45 Shore A±5	

A Caractéristiques physiques	Unité	Requis	Résultats
Dureté, ±5 Shore A (ASTM D 2240)	Shore A		45
Résistance à la rupture, min (ASTM D 412)	kg/cm ²		160
Allongement à la rupture, min (ASTM D 412)	%		600
Résistance au déchirement (ASTM D 624)	kg/cm		27
Déformation rémanente à la compression (24h à 70°C) (ASTM D 395, Méthode B)	%		24
Perte d'abrasion (ISO 4649)	mm ³		83
Masse volumique (ASTM D 1817)	g/cm ³		1.05
Températures de service (-40 à +85)	°C		OK

E Dimensions	Unité	Requis	Résultats
Épaisseur (Plaque)	mm		1-3/3-10/12/50

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*