

ELABORATION	CONTRÔLE	APPROBATION	CHRONO	DATE
F00623	C. ANGIBAULT	M. CABARDIS	26-067	02/07/2026

FICHE TECHNIQUE MATIERE

N° du mélange : N3001	Couleur : Marron / brown
Base : NR	
Dureté : 50 Shore A±5	

A Caractéristiques physiques	Unité	Requis	Résultats
Dureté, ±5 Shore A (ASTM D 2240)	Shore A		50
Résistance à la rupture, min (ASTM D 412)	kg/cm ²		100
Allongement à la rupture, min (ASTM D 412)	%		400
Perte d'abrasion (ISO 4649)	mm ³		110
Masse volumique (ASTM D 1817)	g/cm ³		1.20
Températures de service (-40 à +85)	°C		OK

E Dimensions	Unité	Requis	Résultats
Épaisseur (Plaque)	mm		1-3/3-10/12/50

*Les valeurs, obtenues à partir des tests sur plaques et plots matière, sont données à titre indicatif.
Nous vous recommandons d'effectuer vos propres tests afin de valider la matière.*